

무늬졸

■ 개 요

무늬졸은 1회 도장으로 여러 가지의 색상을 가진 무늬가 입체감 있게 도장 되어지는 다채무늬 도료로써 무늬가 선명하고 입체감이 양호하며 도료 저장성의 문제점을 완전 해결한 무늬형성 도료입니다. 부착력 및 내구성이 우수하므로 건물내부외벽용으로 아주 이상적인 도료 입니다. 내구성을 더욱 요구할 경우는 무늬졸 도장 후 타일코트 투명을 상도로 도장하면 더욱 효과적입니다.

■ 용 도

- 건축물 내부 미장용

■ 일반적성질

물 성		내 용
광택		무광
색상		주문에 따라 대·중·소무늬 구분 공급
도료형태		1액형
부피고형분		22%
추천건조도막두께		80μ
이론도포면적		2.5㎡/ℓ
건조시간 (20℃기준)	지축건조	2시간
	고화건조	24시간
	재도장 간격	최소 24시간

■ 사용신나

- 깨끗한 물

■ 도장방법

- 무늬졸용 스프레이

■ 사용시주의사항

1. 사용하기 전에 도료를 균일하게 되도록 서서히 저어서 사용하십시오. 과도한 교반은 무늬의 파괴가 일어나므로 주의를 요합니다.
2. 도장은 전용 스프레이건을 사용하고 스프레이 압력을 2.5~3.5kg/cm²로 조정 사용하십시오. 그리고 도면과 스프레이건간의 거리는 약 30cm로
3. 내부 몰탈 벽면에 도장시는 하도로 수성도료를 도장한 후 사용하십시오. 하도용 수성은 반드시 KSM5310(1급, 2급 SP) 및 KSM 5320-1급을 사용하십시오.
4. 희석이 필요한 경우는 깨끗한 물로 약5~10%로 희석하여 사용하며 희석을 않는 것이 원칙입니다.
5. 도장시 환경조건이 기온 5℃이하, 상대습도 85%이상에서는 도장을 삼가하십시오.
6. 도장시 기온이 낮아 도료점성이 높을 경우는 30~45℃ 정도의 따뜻한 물속에 도료 용기를 담구어 두었다가 도료 점성이 낮아졌을 때 도장하면 아주 좋습니다.
7. 도료 보관 중 피막을 생겼을 경우에는 완전히 걷어낸 후 사용하십시오.
8. 도장기구 및 용기는 먼저 물로 씻은 후 락카 신나를 사용하여 깨끗이 씻은 후 보관하여 주십시오.

■ 포장단위

18ℓ

상기 기술자료는 실험실의 실험과 실제 경험을 바탕으로 작성된 것이며, 정확한 것으로 확신하나 도료자체의 품질 이외에는 어떠한 것도 보증되지 않습니다. 본 기술자료는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.