

KSM 6010-2종

■ 개요

KSM 6010-2종은 아크릴 에멀전 수지와 내구성이 우수한 안료를 주성분으로 한 내부용 수성도료로써 내알카리성, 내수성, 내세척성 및 작업성이 우수합니다.

■ 종류

- 1급 : 고급품
- 2급 : 표준품

■ 용도

- 콘크리트, 시멘트 몰탈, 석면판, 프라스타 등의 건축물 내부용 마감도료

■ 일반적성질

물 성		1 급	2 급
광택		무 광	
색상		백색, 담색 및 기타색	
도료형태		1액형	
부피고형분 (백색기준)		35	33
추천건조도막두께		35 μ	
도포면적 (건조도막두께 35 기준)		10 m^2/l	9.4 m^2/l
		* 도포면적은 소지상태, 도장방법, 색상 등에 따라 다소 차이가 납니다.	
건조시간 (20 $^{\circ}C$)	경화건조	1시간	
	재도장간격	최소 2시간 이상	

■ 사용신나

깨끗한 물

■ 도장방법

붓, 로라

KSM 6010-2종

■ 사용시 주의사항

1. 사용하기 전에 도료를 충분히 잘 섞어서 사용하십시오.
2. 도장하기 전에 피도면에 부착된 기름, 먼지, 기타 오염물을 완전히 제거한 후 도장하십시오.
3. 새로이 시공된 시멘트 몰탈면은 최소 4주 이상의 양생기간을 가진 후 도장하십시오.
4. 도장할 면에 금이 간 곳은 텍스빠데 #100으로 보수한 후에 도장하십시오.
5. 희석은 깨끗한 물로 5~10% 정도로 희석하며 2~3회 도장을 원칙으로 합니다.
6. 백색으로 담색을 원하며 조색할 경우는 반드시 저희 회사 수성 색종을 사용하기 바람 10% 이상의 색종이 소유될 경우는 부착성 및 기타 물성이 현저히 저하하므로 별도 주문 바랍니다.
7. 대기온도가 5℃이하일 경우는 도장을 삼가 주십시오.
8. 도료 보관시 얼지 않도록 주의하십시오.

■ 포장단위

4ℓ, 18ℓ