



# KSM 6020-2종 2급

## 자연건조형 에나멜

### 1. 개요

KSM 6020-2종은 중유성 알키드수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 한 자연건조형 에나멜로써 건조가 빠르며, 내후성, 부착성 및 작업성이 우수합니다. 본 도료는 광택에 따라 유광(1,2급), 반광, 무광으로 구분됩니다.

### 2. 용도

건축물 내·외부의 철재 및 목재, 기계, 기타 공업용 시설물 등의 상도용

### 3. 일반적 성질

색상	백색 및 기타 주문색
광택	유광
부피고형분(%)	36 ~ 40
도료형태	1액형
추천건조도막두께(μm)	30(1회 도장시)
이론도포면적(m <sup>2</sup> /ℓ)	12.0 ~ 13.3
건조시간(20°C)	지속 2시간 / 경화 8시간
재도장간격(20°C)	최소 24시간 이상

### 4. 사용 신나

KSM 6060-1종, 2종 신나 또는 신나 121

### 5. 도장 방법

스프레이, 붓, 롤러

### 6. 사용 시 주의사항

- 1) 도장하기 전에 피도면에 부착된 기름, 먼지, 기타 오염물을 완전히 제거한 후 도장하십시오.
- 2) 사용하기 전에 도료를 충분히 잘 섞어서 사용하십시오.
- 3) 희석은 지정신나로 5%이내로 희석하여 사용하십시오.
- 4) 도장간격은 최소 24시간이며 구도막 위에 재도장할 시는 320~400번 샌드페이로 소지연마한 후 도장하십시오.
- 5) 철재 도장시는 방청 프라이마로 KSM 6030-1종(광명단 페인트), KSM 6030-2종(크롬산 아연 방청페인트) 및 기타 유성계 방청 프라이마를 도장하여 완전 건조 시킨 후에 상도로 도장하십시오.
- 6) 도료는 완전 밀폐하여 화기로부터 멀리 보관하십시오.

### 7. 저장

제조일로부터 12개월

### 8. 포장 단위

4ℓ, 18ℓ

※ 발행일 : 2015. 01. **조광페인트(주)**