



KSM 6010-2종

아크릴텍스

1. 개요

KSM 6010-2종은 아크릴 에멀전수지와 내구성이 우수한 안료를 주성분으로 한 내부용 수성도료로써 내알카리성, 내수성, 내세척성 및 작업성이 우수합니다

2. 종류

- 1) 1급 : 고급품
- 2) 2급 : 표준품

3. 용도

콘크리트, 시멘트 몰탈, 석면판, 프라스타등의 건축물 내부용 마감도료

4. 일반적 성질

물 성	1급	2급
색 상	백색, 담색 및 기타 주문색	
광택	무광	
부피고형분(%)	35(백색기준)	33(백색기준)
도료형태	1액형	
추천건조도막두께(μm)	35	
이론도포면적(m ² /ℓ) (건조도막두께 35μm기준)	10	9.4
건조시간(20°C, 경화)	1시간	
재도장간격	최소 2시간 이상	

5. 사용 신나

깨끗한 물

6. 도장 방법

스프레이, 붓, 롤러

7. 사용 시 주의사항

- 1) 도장하기 전에 피도면에 부착된 기름, 먼지, 기타 오염물을 완전히 제거한 후 도장하십시오.
- 2) 사용하기 전에 도료를 충분히 잘 섞어서 사용하십시오.
- 3) 새로이 시공된 시멘트 몰탈면은 최소 4주이상의 양생기간을 가진 후 도장하십시오.
- 4) 도장할 면에 금이 간 곳은 텍스빠데 #100으로 보수한 후에 도장하십시오.
- 5) 희석은 깨끗한 물로 10%이내로 희석하며 2~3회 도장을 원칙으로 합니다.
- 6) 백색으로 담색을 원하며 조색할 경우는 2~3회 당사 수성색종을 사용하기 바라며, 10%이상의 색종이 소유될 경우는 부착성 및 기타 물성이 현저히 저하하므로 별도 주문 바랍니다.
- 7) 대기 온도가 5°C이하일 경우는 도장을 삼가하십시오.
- 8) 도료 보관 시 얼지 않도록 주의하여 주십시오.

8. 저장

제조일로부터 12개월

9. 포장 단위

4ℓ, 18ℓ

※ 발행일 : 2015. 01. **조광페인트(주)**